

CINTA MONOADHESIVA PARA SOLAPAMIENTOS DE MEMBRANAS O BIEN UNIONES CONTINUAS PARA USO EXTERNO



- Cinta mono adhesiva acrílica de 4 estratos con película de separación.
- Resistente al calor y al hielo.
- Cinta selladora según DIN 4108/7 "hermeticidad de los edificios".

PROPIEDAD	NORMATIVA	U/M	VALOR
Espesor total	DIN EN 1942	mm	0,34
Resistencia al desgarro	DIN EN 14410	N/25 mm	>50
Capacidad de expansión	DIN EN 14410	%	150/200
Adhesividad	DIN EN 1939	N/25 mm	>30
Resistencia térmica	-	°C	-40/+80
Temperatura de aplicación	-	°C	-10/+40
Resistencia a los rayos UV	-	meses	4
Conservación	-	°C	seco a +5/+25 y al cubierto

VOLUMEN DE ENTREGA				
Código	D52114	D52116	D52117	D52118
Liner [mm]	-	-	75/75 mm	50/50 mm
Ancho [mm]	60 mm	100 mm	150 mm	100 mm
Largo [m]	25 m	25 m	25 m	25 m
Unidades/Paquete	10	6	9	6

Soporte	Película em polietileno
Armadura	malla de refuerzo en PET
Estrato de separación	papel siliconado
Adhesivo	dispersión de la acrilato sin disolventes

USOS

Hermetizar las uniones de solapamiento de membranas sintéticas y bituminosas, bordes y elementos compenetraciones según DIN 4108/7.

INDICACIONES PARA LA COLOCACIÓN

- Aplicable en varios soportes lisos como tejido no trenzado, madera, paneles OSB sin ulterior tratamiento de la superficie.
- Se aconseja la utilización del PRIMER para superficies rugosas como paneles OSB brutos, hormigón o mampostería carentes de enfoscado.
- Las superficies deben estar secas, carentes de polvos y disolventes como grasas o bien aceites.